



POLCARGO
MEDYKA



AK 010

Sławków, 01.12.2022r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI Nr 009/09/025/22

Nazwa towaru: Węgiel + 25 mm
Zlecający: Węglokoks S.A. ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
Zamówienie: 09/009/22 z dnia 04.01.2022r.
Zakres inspekcji: Pobieranie i przygotowanie próbek, oraz analiza
na oznaczenie: wilgoci, popiołu, wartości
opałowej, siarki, części lotnych, zdolności
spiekania RI. Analiza sitowa.
Data pobrania próbek: 29.11.2022 r.
Tonaż: Pryzma ok. 4400 Mg
Miejsce kontroli: CZW WĘGŁOZBYT S.A.
ul. Węglowa 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr próbki: 009/09/025/22
Metoda inspekcji:
- pobieranie próbek wg PN-G-04502:2014-11
- przygotowanie próbek wg PN-ISO 18283:2008
- oznaczanie zawartości wilgoci wg PN-ISO 589:2006 metoda A1
- oznaczanie zawartości popiołu wg PN-ISO 1171:2002
- oznaczanie siarki całkowitej wg ISO 19579:2006
- oznaczanie wartości opałowej wg PN-ISO 1928:2002
- oznaczanie części lotnych wg ISO 562:2010
- oznaczanie zdolności spiekania wg RI wg PN-81/G-04518
- analiza sitowa wg PN-ISO-1953:1999
Data rozpoczęcia
i zakończenia inspekcji: 29.11.2022 r. – 01.12.2022 r.
Wyniki inspekcji: Zawarto w Sprawozdaniu z badań, oraz w tabeli
poniżej
Załączniki: Sprawozdanie z badań nr 09/LS/2268/22

ANALIZA SITOWA wg PN-ISO-1953:1999

SITO	FRAKCJA	%
30 x 30	> 30 mm	38,56
25 x 25	30 – 25 mm	32,92
10 x 10	25 – 10 mm	27,03
10 x 10	10 – 0 mm	1,49

Uwagi:
Brak.

POLCARGO - MEDYKA
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów
w Obrocie Międzynarodowym
Spółka z o.o.
37-732 MEDYKA 161
PLACÓWKA SŁAWKÓW

KIEROWNIK PLACÓWKI
mgr Marcin Macek

Zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze może być powielane tylko w całości. Wykorzystywanie lub powielanie fragmentów Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z o.o.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Kapitał zakładowy: 135500 PLN
"POLCARGO-MEDYKA" RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROcie MIĘDZYNARODOWYM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ





POLCARGO
MEDYKA



AB 914

Sprawozdanie z badań Nr: 09/LS/2268/22
LABORATORIUM CHEMICZNE w SŁAWKOWIE
tel./ fax (0-32) 719-61-81

Zleceniodawca:		Placówka Sławków ⁽¹⁾			
Nr umowy/ zamówienia:		09/PS/384/22 ⁽¹⁾			
Zakres badań według umowy/ zamówienia nr: 09/PS/384/22 ⁽¹⁾ z dnia: 30.11.2022r					
Data przyjęcia próbki do badań: 30.11.2022r			Ilość stron: 1		Strona: 1
Data wykonania badań: 30.11.2022r – 01.12.2022r			Data sporządzenia sprawozdania: 01.12.2022r		
Kod próbki w LS					
Numer próbki Zleceniodawcy 009/09/025/22 ⁽¹⁾					
Opis próbki / Status próbki Próbka Węgla⁽¹⁾ / Próbka przydatna do badań					
Badanie akredytowane / nieakredytowane (**)	Oznaczenie	Norma lub procedura badawcza	Jednostka miary	Wynik (wartość wyniku ± niepewność pomiaru ^(*))	
STAN ROBOCZY					
X	Wilgoć całkowita M _T	PN-ISO 589:2006 metoda A1	%	12,08 ± 0,22	
X	Popiół A _{ar}	PN-ISO 1171:2002	%	3,24 ± 0,19	
X	Siarka całkowita S _{ar}	ISO 19579:2006	%	0,30 ± 0,03	
X	Ciepło spalania Q _{v,gr,m}	PN-ISO 1928:2020-05	kJ/kg	28673 ± 160	
X	Wartość opałowa Q _{p,net,m}	PN-ISO 1928:2002	kJ/kg kcal	25293 6041 ± 160	
x	Części lotne V _{ar}	ISO 562:2010	%	37,51 ± 0,29	
STAN SUCHY I BEZPOPIOŁOWY					
x	Części lotne V _{daf}	ISO 562:2010	%	44,30 ± 0,29	
LICZBA ROGI					
x	Zdolność spiekania wg Rogi RI	PN-81/G-04518 ⁽²⁾	-	1 ± 3	
Przedstawianie stwierdzenia zgodności: -----					
Uwagi: Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; (1)- dane dostarczone przez Klienta; (2)- norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN; Próbka została dostarczona i przygotowana przez: Pracownika Placówki w Sławkowie Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. (*) Liczby po znaku ± są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody wyniku niepewności nie podaje się. (**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacja Nr AB 914.					
Sporządził(a): Małgorzata Łakomy			Autoryzował(a): Marta Wartak		
Sprawdził(a): Marta Wartak					

-KONIEC SPRAWOZDANIA-